



## ICE-Trade s.a.

International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2  
B-7700 Mouscron  
Belgium

Tel. + 32.56.48 18 80

Fax + 32.56.48 18 88

[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)

[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

## ICE-Trade Gummibalken für Wasch- und Zerkleinerungsmühlen

Dimension an	Breite	Höhe
	50	50
	50	75
	75	50
	75	75
	75	100
	100	50
	100	75
	100	100
	100	125
	100	150
	125	100
	125	125
	125	150
	150	100
	150	125
	150	150
	140	85 LC
	140	110 LC
	140	110 SLC
	140	135 SLC



### Qualität des Gummis

Dichte ± 0,05	1,15
Härte Shore A ± 5°	60
Dehnungsstärke daN/cm <sup>2</sup>	160
Dehnung bei Bruch min. %	450
Abrieb mm <sup>3</sup> DIN 53516	75



Die Gummibalken werden für die Mühlen angepasst (Größe und Form). Das Entwerfen, planen und montieren sind auch ein Teil unseres Service.

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.